



JUNTAS DE DILATACIÓN

DESCRIPCIÓN	EXIGENCIAS DE LA NORMA
Límites de Dureza Shore A	55 +/- 5
Resistencia a la tensión, Mínimo (Mpa) (ASTM D412)	13,8
Alargamiento a la rotura, Mínimo (%)	250
Resistencia al Ozono	Sin grietas